FRAGÜE FLUIDO
ALTA PERFORMANCE

- Impermeable y antihongos
- Más fácil de trabajar
- Excelente terminación
- Mayor resistencia
- Máxima penetración

Este producto es ideal para realizar el sellado de juntas de alta exigencia, para canterias de mínimo y máximo espesor.
Ideal para trabajos en grandes superficies debido a su composición de pasta cremosa que permite una rápida y fácil trabajabilidad. Debido a su fluidez y alta performance, permite una rápida penetración en todo tipo de cantería, tales como revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, en interior y exterior, incluso en baños, balcones y terrazas.

DESCRIPCIÓN

Para realizar el llenado de juntas en pisos y muros de revestimientos cerámicos de todo tipo.
Recomendado para juntas de 1 a 15 mm.
Resistente a la humedad, evita la formación de hongos.
Rápida puesta en servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sus aditivos y componentes generan una mínima retracción, manteniendo su volumen estable, tanto en estado fresco como en estado seco.
• Fluido.
• Máxima penetración.
• Excelente trabajabilidad.
• Impermeable.
• Antihongos, lo que reduce el deterioro estético a largo plazo.
• Producto no tóxico.
• Endurecimiento más rápido que un fragüe normal con la misma consistencia, lo que reduce los tiempos de aplicación.
• Excelente terminación (textura y colores homogéneos).
• Puede adquirirse en una amplia gama de colores.

DOSIFICACIÓN

Agregar entre 0,35 y 0,40 lt de agua por 1 kg de fragüe, mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin presencia de grumos.

APLICACIÓN

Dadas sus características de impermeabilidad y antihongos, es indicado para el sellado de revestimientos cerámicos, especialmente en zonas húmedas o frecuentemente lavadas en grandes superficies.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad. Si el soporte se encontrara seco, humedecer uniformemente las juntas, saturado superficialmente seco.

PREPARACIÓN MEZCLA

Se prepara en balde de albañil, colocando primero el agua y luego el fragüe para el llenado de las juntas.

Cadina

MODO DE EMPLEO

Preparada la mezcla, aplicarla distribuyendo y presionando sobre cada junta, con ayuda de una llana de goma o fieltro húmedo.
Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasticidad (la pasta se vuelve opaca).
Luego limpie la superficie con una esponja medianamente dura y ligeramente mojada. Para asegurar una correcta hidratación, es aconsejable mantener las juntas húmedas con agua limpia después de comenzado el endurecimiento. Para lograr un óptimo endurecimiento de la pasta, es aconsejable humedecer durante 72 horas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Forma y color	Polvo fino de color de acuerdo a lo especificado en el envase
Vida útil de la pasta	1 hora aprox.
Resistencia a la humedad	Óptima
Resistencia 28 días	> a 100 kg/cm ^{2}
Color	Gama de 21 colores. Los tonos expuestos en la presente carta de colores son solo indicativos, por lo tanto pueden diferir ligeramente de los colores del producto original, aplicado sobre los soportes reales.
Transitabilidad	A las 24 horas
Limpieza	Con agua
Llenado de juntas después de la colocación con adhesivos	Depende del adhesivo a utilizar y de las características del soporte
Envase	Bolsas de 1 y 5 kg
Duración	12 meses en envase original
Almacenamiento	Cadina Fragüe Fluido Alta Performance debe ser almacenado en un lugar seco y fresco. En estas condiciones el producto tiene una duración de 12 meses en su envase original. Se recomienda no apilar más de 5 cajas.

RENDIMIENTO

Tipo de Revestimiento	Formato (cm)	Espesor (mm)	Junta (mm)	Consumo (kg/mt ^{2})
Azulejo	15x15	4	3	0,25
	20x20	8	3	0,50
Cerámica porcelanato	20x20	8	4	0,53
	20x20	10	7	1,16
	30x30	8	4	0,38
	30x30	10	7	0,84
	30x30	10	15	1,80
	40x40	8	4	0,37
	40x40	10	7	0,68
	40x40	12	15	1,74

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PRODUCTO

- No aplicar en espesores mayores a lo indicado.
- No usar en temperatura ambiente inferior a 4º C.
- Sobre soportes flexibles (madera, aglomerados, fibrocemento, etc) o sometidos a vibraciones, se debe aditivar con Cadina Triple Acción.

PRECAUCIONES GENERALES PAREXGROUP

- No adicionar más agua de la dosis indicada.
- No mezclar el producto con otros materiales no recomendados.
- Para mayor seguridad, se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
- Antes de usar el producto consulte Ficha Técnica y Hoja de Seguridad en www.parexchile.cl
- En caso de emergencia química, derrame o incendio, llame al CITUC Químico: 56-02-247 3600. En caso de intoxicación o ingesta accidental, llame al CITUC: 56-02-635 3800.
- Las recomendaciones e informaciones sobre aplicación y uso de los productos se dan en buena fe y en base a la experiencia y conocimiento actual de la empresa, teniendo en consideración el correcto almacenamiento, manipulación y aplicación de los productos bajo condiciones normales.
- Debido a que la manipulación y aplicación de los productos está fuera de nuestro control, estos son de exclusiva responsabilidad del usuario.
- Las diferencias en sustratos, materiales y condiciones de aplicación son tan amplias, que determinar las consideraciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario y ParexGroup no asume responsabilidad alguna por este concepto. Para consultas y aplicaciones específicas contacte a nuestro servicio de asistencia técnica: 800 421 122 / usc@parexchile.cl

Con el respaldo de ParexGroup, líder mundial en adhesivos, morteros y revestimientos.

ITUC
Información Toxicológica
56 2 6353 800
Emergencia Química
56 2 2473 600